


Descrizione
CIANOACRILATO UNIVERSALE
Approfondimenti

Per incollaggi di: Metalli-metalli/gomma-metalli/materie plastiche – gomma/materie plastiche -materie plastiche varie – ceramica – porcellana -vetro –cuoio. In applicazioni varie: meccanica, elettronica, ottica, orologeria, macchine ufficio, bigiotteria, ecc.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E TECNICHE

Proprietà	Descrizione
Aspetto	Liquido trasparente
Peso specifico	1,08 kg/lt
Viscosità	100-120 mPa.s
Resistenza al taglio	21 N/mm ²
Velocità di reazione	1-20"
Punto Infiammabilità	>85°C
Gioco massimo	0.10mm
Resistenza temperatura	-50>+80°C

Superfici	Tempi Incollaggio
Acciaio/acciaio	<20"
Abs/abs – gomma/gomma	<5"
Alluminio-alluminio	<10"
Legno (balsa)	<5"
Legno (agglomerato)	<60"
Tessuto	<20"
Cuoio - carta	<15"

Note significative
Resistenza chimica

Buona resistenza verso oli e solventi, gasolio, etanolo, propanolo e freon. Non raccomandato negli impianti che trasportano ossigeno. Non va utilizzato in presenza di clorurati o altri prodotti chimici fortemente ossidanti.

Consigli di impiego

Allineare correttamente le parti da incollare. Le parti dovranno essere pulite ed asciutte. Applicare il prodotto direttamente dal flacone, stendendo una piccola quantità su una sola superficie, pressando con fermezza le parti.

Note: Minore sarà la quantità di prodotto utilizzato e maggiore sarà la velocità di presa.
 Durata di conservazione: 12 mesi in luogo fresco (temperatura ideale +5°C)

Confezioni disponibili

10-20-50-500gr.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.