

DECAPANTE - CONVERTITORE DI RUGGINEUlteriori Informazioni

Può essere utilizzato come decapante della ruggine con una azione immediata, oppure come un trattamento che converte la ruggine in metallo.

PRATICO Anche in versione sprayer
PROFESSIONALE Non forma strati

Consigli per l'uso**COME DECAPANTE DELLA RUGGINE**

- Applicare Ruginox sulla superficie arrugginita solida.
- Lasciare agire per 2 minuti circa.
- Asportare i residui disciolti, risciacquare e asciugare.

COME CONVERTITORE DI RUGGINE

- Applicare Ruginox sulla superficie arrugginita solida.
- Assicurarsi che nelle prime TRE ORE, la superficie trattata sia al riparo da acqua e pioggia.
- Attendere la fase completa di trasformazione della ruggine in metallo che avviene fra le 12 e le 24 ore. La conversione si evidenzia attraverso la superficie che avrà un colore bianco opaco.
- Eliminare l'eccesso di prodotto con abbondante acqua pulita.

Confezioni disponibili Sprayer da 250 – Flacone da 750ml

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e sugli usi a noi noti. Tuttavia, non è possibile trarre da tali obblighi di informazione o responsabilità legali di alcun tipo.

Proprietà Chimico Fisiche

Colore e Aspetto	Liquido Marrone chiaro
Peso specifico	1,325 kg/lit
Odore	Caratteristico
Infiammabilità	>60° C



www.faren.com